



tesa[®] 4688

Produktové Informácie

Štandardná textilná páska s polyetylénovou povrchovou úpravou

Popis produktu

tesa[®] 4688 je štandardná textilná páska s vrstvou z polyetylénu. Je vyrobená na báze nosiča z tkanej látky PET a lepidla z prírodného kaučuku.

tesa[®] 4688 je typická opravárenská páska, vhodná pre radu použití a veľmi ľahko sa s ňou manipuluje.

Vlastnosti:

- silná príľnavosť i na hrubých plochách
- vodovzdorná
- ľahké odvíjanie

*tesa[®] 4688 vlastní osvedčenie AREVA podľa požiadavkov normy Siemens AG TLV 9027/01/06 pre jadrové elektrárne: celkový obsah halogenu < 1000 ppm; celkový obsah síry < 1000 ppm

- dostupná v 8 farbách: čierna, biela, šedá, žltá, modrá, červená, zelená, hnedá

Aplikácia

- Značenie, zakrývanie, balenie, ochrana, upevňovanie, uzatváranie
- Spájanie konštrukčných fólií
- Uzatváranie kartónov, plechoviek, atď.
- Upevňovanie káblov
- Spájanie káblov
- Spájanie fólií, značenie dielov počas údržby v jadrových elektrárnach

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiča | PE extrudovaná textília | • Druh krycieho materiálu | bez nosiča / žiadny |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Celková hrúbka | 260 µm |



tesa[®] 4688

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	9 %	• Mriežka (počet vláciem na palec štvorcový)	55 per square inch
• Sila pretrhnutia	52 N/cm	• Rovné priečne pretrhnutie	dobré
• Odolnosť voči oteru	dobré	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	110 °C
• Prieraznosť	2900 V	• Water resistance	dobré
• Hand tearability	dobré		

Adhézia k hodnotám

- na oceľ 4.5 N/cm

Ďalšie informácie

Spĺňa požiadavky normy LV 312-1 pre diaelektrickú silu 7500 Voltov (3 vrstvy)

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04688>