

tesa® 4914

Oboustranná páska z netkané folie s různými stupni přilnavosti

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Popis produktu

tesa® 4914 je průsvitná oboustranná samolepící páska sestávající se z netkaného nosiče a přilnavého akrylátového lepidla s nižší hmotností povlaku na otevřené straně.

tesa® 4914 má vlastnosti:

- Otevřená strana: nižší úroveň přilnavosti
- Zakrytá strana: vyšší úroveň přilnavosti
- Pěnová lepicí páska s vysokou počáteční přilnavostí
- Velmi vhodná na drsné povrchy

Použití

- Montáž obložení střechy automobilů v automobilové výrobě
- Laminace pěnového materiálu v kombinaci s hladkými materiály na otevřených stranách

Technické údaje

■ Materiál nosiče	netkaný	■ Síla přetržení	8 N/cm
■ Barva	průsvitná	■ Druh krycího materiálu	PE
■ Celková tloušťka	200 µm	■ Barva krycího materiálu	červená
■ Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát	■ Tloušťka krycího materiálu	100 µm
■ Protahání do přetržení	3 %	■ Hmotnost krycího materiálu	92 g/m ²

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04914>

Page 1 of 2 / As of 09/22/14

tesa tape s.r.o.

Přilnavost na

■ ocel (počáteční)	7.0 N/cm	■ ocel (po 14 dnech)	7.8 N/cm
■ ocel (zakrytá strana, počáteční)	8.2 N/cm	■ ocel (zakrytá strana, po 14 dnech)	9.3 N/cm
■ ABS (počáteční)	5.6 N/cm	■ ABS (po 14 dnech)	7.7 N/cm
■ ABS (zakrytá strana, počáteční)	7.6 N/cm	■ ABS (zakrytá strana, po 14 dnech)	7.6 N/cm
■ hliník (počáteční) vnitřní	5.2 N/cm	■ hliník (po 14 dnech)	6.3 N/cm
■ hliník (zakrytá strana, počáteční)	7.8 N/cm	■ hliník (zakrytá strana, po 14 dnech)	8.0 N/cm
■ PC (počáteční)	5.8 N/cm	■ PC (po 14 dnech)	7.4 N/cm
■ PC (zakrytá strana, počáteční)	8.1 N/cm	■ PC (zakrytá strana, po 14 dnech)	8.2 N/cm
■ PE (počáteční)	3.2 N/cm	■ PE (po 14 dnech)	3.4 N/cm
■ PE (zakrytá strana, počáteční)	4.2 N/cm	■ PE (zakrytá strana, po 14 dnech)	5.3 N/cm
■ PET (počáteční)	4.8 N/cm	■ PET (po 14 dnech)	6.2 N/cm
■ PET (zakrytá strana, počáteční)	7.8 N/cm	■ PET (zakrytá strana, po 14 dnech)	7.9 N/cm
■ PP (počáteční)	3.6 N/cm	■ PP (po 14 dnech)	4.4 N/cm
■ PP (zakrytá strana, počáteční)	5.5 N/cm	■ PP (zakrytá strana, po 14 dnech)	6.5 N/cm
■ PS (počáteční)	5.8 N/cm	■ PS (po 14 dnech)	7.4 N/cm
■ PS (zakrytá strana, počáteční)	8.1 N/cm	■ PS (zakrytá strana, po 14 dnech)	8.2 N/cm
■ PVC (počáteční)	4.8 N/cm	■ PVC (po 14 dnech)	7.7 N/cm
■ PVC (zakrytá strana, počáteční)	7.8 N/cm	■ PVC (zakrytá strana, po 14 dnech)	7.8 N/cm

Vlastnosti

■ Okamžitá lepidlost	+	■ Odolná proti vlhkosti	+
■ Teplotní odolnost (krátkodobá)	140 °C	■ Odolnost proti chemikáliím	+
■ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	80 °C	■ Odolnost proti změkčovadlům	+
■ Okamžitá lepidlost	+	■ Statická pevnost ve střihu při 23°C	-
■ Odolnost proti stárnutí (UV)	+	■ Statická pevnost ve střihu při 40°C	-

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04914>

Page 2 of 2 / As of 09/22/14

tesa tape s.r.o.