

tesa® 4965

Dvakrát potažená páska s velmi vysokým stříhem a teplotní odolností

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Popis produktu

tesa® 4965 je transparentní oboustranná samolepící páska s PET nosičem a modifikovaným akrylátovým lepidlem.

tesa® 4965 má tyto vlastnosti:

- Spolehlivý lepidlo především na LSE povrchy.
- Okamžitá použitelnost ihned po montáži
- Jsou vhodné pro nejnáročnější aplikace, jako je vysoká zátěž, vysoké teploty nebo kritické povrchy.

Použití

- Montáž ABS plastových dílů v automobilovém průmyslu
- Samolepící montážní pryže / EPDM profilů
- Montáž ozdobných lišt a profilů v nábytkářském průmyslu
- Připevňování baterií do balení, čoček a dotykových obrazovek elektronických zařízení

Technické údaje

■ Materiál nosiče	PET fólie	■ Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát
■ Barva	průhledná	■ Protahání do přetržení	50 %
■ Celková tloušťka	205 µm	■ Síla přetržení	20 N/cm

Přilnavost na

■ ocel (počáteční)	11.5 N/cm	■ ocel (po 14 dnech)	14.0 N/cm
■ ABS (počáteční)	10.8 N/cm	■ ABS (po 14 dnech)	11.9 N/cm
■ hliník (počáteční) vnitřní	10.2 N/cm	■ hliník (po 14 dnech)	12.6 N/cm
■ PC (počáteční)	12.2 N/cm	■ PC (po 14 dnech)	13.4 N/cm
■ PE (počáteční)	5.6 N/cm	■ PE (po 14 dnech)	6.6 N/cm
■ PET (počáteční)	9.8 N/cm	■ PET (po 14 dnech)	11.9 N/cm
■ PP (počáteční)	6.0 N/cm	■ PP (po 14 dnech)	8.8 N/cm
■ PS (počáteční)	10.4 N/cm	■ PS (po 14 dnech)	12.1 N/cm
■ PVC (počáteční)	9.6 N/cm	■ PVC (po 14 dnech)	12.8 N/cm

Vlastnosti

■ Teplotní odolnost (krátkodobá)	200 °C	■ Odolnost proti chemikáliím	+
■ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	100 °C	■ Odolnost proti změkčovadlům	+
■ Okamžitá lepidlo	+	■ Statická pevnost ve stříhu při 23°C	+
■ Odolnost proti stárnutí (UV)	++	■ Statická pevnost ve stříhu při 40°C	+
■ Odolná proti vlhkosti	++	■ Okamžitá lepidlo	+

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké

Další informace

Varianty:

PV0 červená MOPP-fólie (80 μ m, 72 g / m²)

PV1 hnědý průsvitný papír (71 μ m, 82 g / m²)

PV4 bílá s modrým logem tesa® na PE-křídovém papíře (118 μ m, 120 g / m²)

PV7 transparentní PET-fólie (50 μ m, 72 g / m²)

PV11 bílá PET-fólie (50 μ m, 72 g / m²)

PV36 kombinace: červená MOPP-fólie (80 μ m, 72 g / m²) a hnědý průsvitný papír (71 μ m, 82 g / m²)

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04965>

Page 2 of 2 / As of 09/22/14

tesa tape s.r.o.

Pekařská 14
155 00 Praha 5
Tel.: +420 296 827 537
Fax: +420 296 827 549
info.prague@tesa.com
www.tesa-tape.cz

tesa SE
A Beiersdorf Company

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Všechny informace a doporučení se zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa SE nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití svých výrobků v konkrétních situacích. Spotřebitel proto sám nese zodpovědnost za rozhodnutí o vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa®. Pokud budete mít pochybnosti, náš pomocný technický personál vám s radostí poskytne informace.